



ASTER 24QF

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Конструкция

Общая толщина	6.40 mm
Кол-во тканевых прокладок	2
Тип ткани	Полиэстер
Тип утка (поперечная жесткость)	жесткий
Удельный вес	6,90 kg/m2
Температурный диапазон °C (длительно)	-5 / 80
Температурный диапазон °C (кратковременно)	-15 / 100

НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие

Толщина	4.50 mm
Материал	ПВХ
Цвет	Красный
Рельеф поверхности	Узор Q
Твердость (ШорА)	45

НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие

Материал	-
Толщина	0.00 mm
Цвет	Натуральный
Рельеф поверхности	Тканевый
Твердость (ШорА)	0

Усилие натяжения продольно (Н/мм или кгС/см ширины полотна)


При разрыве	160
Рабочее при 1% -ном удлинении	14,0
Максимально допустимое при 1.5% -ном удлинении	22,0

Минимальные диаметры валов, мм

Прямой изгиб [F]	50
Обратный изгиб [C]	80

Механические соединители:

MR3, RS-187



Установка дополнительных профилей

На верхней (наружной) стороне	Да
На нижней стороне	Да
Гофроборта на верхней стороне	Да

Специальные характеристики и области применения:

Антистатическое покрытие

Вид опорной поверхности

Сплошной настил	Да
Ролики	Да
Желобчатая опора	Нет

Коэффициент трения нижней стороны ленты

По стали динамич./статич.	0.17/0.23
По дереву динамич./статич.	0.14/0.22
По пластику динамич./статич.	0.15/0.22

Продольная стыковка	ДА
Максимально производимая ширина	2000 мм

Фото профиля ленты: ASTER 24QF

