



CLINA S10UFMT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Конструкция

Общая толщина	1.65 mm
Кол-во тканевых прокладок	2
Тип ткани	Полиэстер
Тип утка (поперечная жесткость)	Жесткий
Удельный вес	1,95 kg/m ²
Температурный диапазон °С (длительно)	-15 / 90
Температурный диапазон °С (кратковременно)	-20 / 110

НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие

Толщина	0.40 mm
Материал	ПУ
Цвет	Белый
Рельеф поверхности	Матовый
Твердость (ШорА)	86


НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие

Материал	Ткань пропитанная ПУ
Толщина	0.10 mm
Цвет	Натуральный
Рельеф поверхности	Ткань W
Твердость (ШорА)	0

Усилие натяжения продольно (Н/мм или кгС/см ширины полотна)

При разрыве	120
Рабочее при 1% -ном удлинении	8,0
Максимально допустимое при 1.5% -ном удлинении	12,0

Минимальные диаметры валов, мм

	Прямой изгиб [F]	8
	Обратный изгиб [C]	40

Механические соединители:

1D, MR1, A36SP, UX1SP



Установка дополнительных профилей

На верхней (наружной) стороне	Да
На нижней стороне	Да
Гофроборта на верхней стороне	Да

Специальные характеристики и области применения:

FDA В пищевой промышленности
 EU В пищевой промышленности (Регламент EU 10/2011)
 Устойчивость к животным маслам и жирам
 Устойчивость к растительным маслам и жирам
 Превосходная стойкость к истиранию
 Низкое трение

Вид опорной поверхности

Сплошной настил	Да
Ролики	Да
Желобчатая опора	Нет

Коэффициент трения нижней стороны ленты

По стали динамич./статич.	0.13/0.17
По дереву динамич./статич.	0.23/0.31
По пластику динамич./статич.	0.17/0.22

Продольная стыковка	НЕТ
Максимально производимая ширина	2200 мм

Фото профиля ленты: CLINA S10UFMT