



1PURB35/LW

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Конструкция

Общая толщина	1,00 ± 0,1 mm
Кол-во тканевых прокладок	1
Тип ткани	Полиэстер
Тип утка (поперечная жесткость)	Жесткий 125 Н/мм
Удельный вес	1,05±10% kg/m ²
Температурный диапазон °С (длительно)	-25 / 60
Температурный диапазон °С (кратковременно)	-40 / 90

1. НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие

Толщина	0,35 mm
Материал	ТПУ
Цвет	белый
Рельеф поверхности	глянцевый, гладкий
Твердость (ШорА)	85

2. ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ (прокладка)

Материал	-
----------	---



3. НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие

Материал	Полиэстер
Толщина	-
Цвет	-
Рельеф поверхности	Пропитанная ткань
Твердость (ШорА)	-

Усилие натяжения продольно (Н/мм или кгС/см ширины полотна)

При разрыве	90
Рабочее при 1% -ном удлинении	6,0
Максимально возможное рабочее натяжение	10,0

Минимальные диаметры валов, мм

	Прямой изгиб [F]	5
	Обратный изгиб [C]	20

Механические соединители:

SL00

Бесконечные соединения с помощью горячей вулканизации:

Нагрев верхней нагревательной пластины пресса: 150° С ± 10° С

Нагрев нижней нагревательной пластины пресса: 130° С ± 10° С

Время: 1 мин ± 1 мин

Давление: 1,0 бар ± 0,5 бар

Дополнительный материал (порошок или пленка): нет

Эти рекомендации могут варьироваться в зависимости от используемого оборудования.

Установка дополнительных профилей

Направляющие профили	Нет
Перегородки (захваты)	Нет
Гофроборта, боковые стенки	Нет

Специальные характеристики и области применения:

Применяется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, в индустрии пластмасс. На горизонтальных или слегка наклонных конвейерах.

Применяется при транспортировке:

- сырого теста и выпечки, печенья и пирожных, кондитерских и хлебобулочных изделий
- шоколада
- молочных продуктов
- мяса
- в охлаждающих туннелях

Дополнительные сведения:

- сертификат FDA применение в пищевой промышленности
- сертификат EU применение в пищевой промышленности
- не антистатична
- легко чистится

Вид опорной поверхности

Сплошной настил	Да
Ролики	Нет
Желобчатая опора PEHD	Нет


Коэффициент трения нижней стороны ленты

По стали	0,20±20%
----------	----------

Продольная стыковка

Максимально производимая ширина	2000 мм
---------------------------------	---------

Варианты стыковки:

DS	
----	---



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Фото ленты: 1PURB35/LW

