



### 2PURX30/FHR

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



#### Конструкция

Общая толщина	2.30 ± 0,1 mm
Кол-во тканевых прокладок	2
Тип ткани	Полиэстер
Тип утка (поперечная жесткость)	Гибкий 120 Н/мм
Удельный вес	2,6±10% kg/m <sup>2</sup>
Температурный диапазон °С (длительно)	-25 / 60
Температурный диапазон °С (кратковременно)	-40 / 90

#### 1. НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие

Толщина	0.35 mm
Материал	ТПУ
Цвет	синий RAL 5015
Рельеф поверхности	рисовые зерна
Твердость (ШорА)	92

#### 2. ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ (прокладка)

Материал	Полиэстер
----------	-----------



#### 3. НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие

Материал	ТПУ
Толщина	0.35 mm
Цвет	синий RAL 5015
Рельеф поверхности	матовая, гладкая
Твердость (ШорА)	92

#### Усилие натяжения продольно (Н/мм или кгС/см ширины полотна)

При разрыве	180
Рабочее при 1% -ном удлинении	14,0
Максимально возможное рабочее натяжение	20,0

#### Минимальные диаметры валов, мм

	Прямой изгиб [F]	60
	Обратный изгиб [C]	80

#### Механические соединители:

SL01 - SL02 - Secura 01 - Securinox 1 - Minibelt - Securi G2

#### Бесконечные соединения с помощью горячей вулканизации:

Нагрев верхней и нижней нагревательных пластин прессы: 160° С ± 10° С

Время: 2 мин ± 1 мин

Давление: 2,0 бар ± 0,5 бар

Дополнительный материал (порошок или пленка): нет

Эти рекомендации могут варьироваться в зависимости от используемого оборудования.



#### Установка дополнительных профилей

Направляющие профили	Да
Перегородки (захваты)	Да
Гофроборта, боковые стенки	Да

#### Специальные характеристики и области применения:

Применяется в пищевой промышленности; косметической и фармацевтической промышленности; сельском хозяйстве и производстве напитков; автомобильной и авиационной промышленности; металлообрабатывающей промышленности; индустрии пластмасс; химической индустрии.

#### Примеры применения:

транспортировка печенья, пирожных; шоколада, сладостей, кондитерских изделий и какао; молочных продуктов, сыра; мяса и рыбы, свежей или замороженной; замороженных и обработанных продуктов; фруктов и овощей (после мытья и очистки); моллюсков; обработанных металлических деталей.

#### Дополнительные сведения:

- сертификат FDA применение в пищевой промышленности
- сертификат EU применение в пищевой промышленности
- легкая и простая очистка
- благодаря прочностным характеристикам возможно применение для перевозки тяжелых грузов

#### Вид опорной поверхности

Сплошной настил	Да
Ролики	Да
Желобчатая опора PEHD	Да




#### Коэффициент трения нижней стороны ленты

По стали	0,50±20%
----------	----------

#### Продольная стыковка

Максимально производимая ширина	2000 мм
---------------------------------	---------

#### Варианты стыковки:

DS	
PE	
DS/DEC	



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



[www.beltmarket.ru](http://www.beltmarket.ru)

+7 (495) 221-06-49

[sales@beltimpex.ru](mailto:sales@beltimpex.ru)

Фото ленты: 2PURX30/FHR

