



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Orinoco



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	25,5	1,00	10	150	30	450	0,40	0,27	120	400
16	5/8	29,5	1,16	10	150	30	450	0,53	0,35	120	400
19	3/4	32,5	1,28	10	150	30	450	0,60	0,40	120	400
25	1	40	1,58	10	150	30	450	0,84	0,56	120	400
30	1-3/16	45	1,77	10	150	30	450	0,94	0,63	120	400
32	1-1/4	48	1,89	10	150	30	450	1,10	0,74	120	400
38	1-1/2	52	2,05	10	150	30	450	1,09	0,73	120	400
40	1-37/64	60	2,36	10	150	30	450	1,63	1,10	120	400
51	2	69,5	2,74	10	150	30	450	1,85	1,24	120	400
60	2-3/8	80	3,15	10	150	30	450	2,29	1,54	120	400
60	2-3/8	82	3,23	10	150	30	450	2,56	1,72	120	400
63,5	2-1/2	83,5	3,29	10	150	30	450	2,52	1,70	120	400
65	2-7/8	83,5	3,29	10	150	30	450	2,28	1,53	120	400
80	3-5/32	103	4,06	10	150	30	450	3,61	2,42	120	400
102	4	122	4,81	10	150	30	450	3,71	2,49	120	400



Рукав для пескоструйки

Нормативы: : абразивостойкость внутреннего слоя соответствует норме ISO 4649: 70+/- 5mm3

Применение: : напорный рукав, устойчивый к истиранию, используется для пескоструйных структур для подачи песка и стальной дробы. Изготовлен из синтетического антистатического каучука.

Температура: от -40° до +70°C

Конструкция

Внутренний слой: : чёрное, гладкое из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR устойчивый к истиранию.

Усиление: : Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: : чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандаж), из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, устойчивое к истиранию.

Маркировка: : Непрерывная красная полоса "IVG Abr (логотип сферы применения) ...".

В наличии по запросу: : 1. Другие диаметры. 2. Другие рабочие давления. 3. Orinoco/2000 абразивность внутреннего слоя 50+/- 5 mm3 соответствует норме ISO 4649.