



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru



**ivg colbachini spa**



## Scotland LL



Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
19	3/4	32	1,26	10	150	30	450	0,73	0,49	85	3,3	0,9	60	200
25	1	38	1,50	10	150	30	450	0,91	0,61	115	4,5	0,9	60	200
32	1-1/4	46	1,81	10	150	30	450	1,20	0,81	145	5,7	0,9	60	200
38	1-1/2	52	2,05	10	150	30	450	1,46	0,98	180	7,1	0,9	60	200
40	1-37/64	54	2,13	10	150	30	450	1,58	1,06	185	7,3	0,9	60	200
51	2	65	2,56	10	150	30	450	1,92	1,29	245	9,7	0,9	60	200
63,5	2-1/2	80	3,15	10	150	30	450	2,84	1,91	310	12,2	0,9	60	200
76	3	93	3,66	10	150	30	450	3,46	2,33	390	15,4	0,9	60	200
102	4	120	4,73	10	150	30	450	4,91	3,30	555	21,9	0,9	60	200



## Напорно-всасывающий рукав класса премиум для нежирных пищевых продуктов

Нормативы: FDA пар.21 пункт 177.2600 для жидких пищевых продуктов. BfR XXI кат.2 для пищевых продуктов. D.M. 21/03/73 для жидких пищевых продуктов и алкоголя до 96°. CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: Напорно-всасывающий гладкий рукав для качественных вин и алкоголя до 96°. Предназначен для виноделов, пивзаводов и ликеро-водочных производств, без привкуса и запаха. Обработка: несколько минут паром до +130°C; несколько минут 2% азотной кислотой до +60°C, 2% надуксусной кислотой, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -40°C до +120°C.

### Конструкция

Внутренний слой: белого цвета, гладкий, из синтетического каучука IIR пищевого качества.

Усиление: высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: красного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука IIR пищевого качества.

Маркировка: красно-белая маркировочная лента "IVG Food...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление

4. Scotland LL NY FLEX с внутренним слоем из IIR, покрытием из EPDM и встроенной спиралью из нейлона.