




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень  
КН - 2А6

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

### Применение:

### ВЕРХНЕЕ покрытие

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Материал                    | Кожа  |
| Цвет                        | Серый |
| Толщина                     | мм.   |
| Структура поверхности, узор | -     |
| Твердость (ШорА)            | -     |


### НИЖНЕЕ покрытие

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Материал                    | Кожа  |
| Цвет                        | Серый |
| Толщина                     | мм.   |
| Структура поверхности, узор | -     |
| Жесткость                   | -     |

### МАТЕРИАЛ КАРКАСА

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Толщина | Полиамид<br>1,0 мм. |
|---------|---------------------|

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении | 10 Н./мм.           |
| Удлинение при разрыве                                  | -                   |
| Общая толщина                                          | 5,0 мм.             |
| Удельный вес                                           | кг./м. <sup>2</sup> |
| Минимальный диаметр вала                               | -                   |
| Рабочий температурный диапазон                         | от -20 до +70°С     |
| Разрывная нагрузка                                     | 380 Н./мм.          |
| Максимально производимая ширина                        | 500 мм.             |
| Электростатические свойства                            | Антистатик          |



Тип соединения  
Температура пресса  
Время вулканизации  
Клей для ткани  
Клей для полиамида  
Коэффициент трения:  
- сталь

Внахлест  
110 °С  
30 мин.  
PU (или аналоги)  
K-80 (или аналоги)

### Фото ремня КН - 2А6

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

