



Плоский ремень KHS - 391

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Салатовый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-


НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Желтый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид
	2,0 мм.

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	15,0 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	4,0 мм.
Удельный вес	кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	150 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до +70°С
Разрывная нагрузка	600 Н./мм.
Максимально производимая ширина	500 мм.
Электростатические свойства	Антистатик




Тип соединения
Температура пресса
Время вулканизации
Клей для ткани
Клей для полиамида
Коэффициент трения:
- сталь

Внахлест
110 °С
50 мин.
AF (или аналоги)
K-80 (или аналоги)

Фото ремня KHS - 391

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

